

Analysen Zertifikat

An : Katadyn AG

Analyse Datum: 26.11.2010

Aktivkohle Typ: Typ YAO 8X30WW
Ihre Artikel Nr. : **8015119**
Kunde Auftrag Nr.: B18733
Unsere Rechnungs-Nr.: 10651
Batch Nr.: 10/286

Analytischer Befund:

Feuchtegehalt %	2.6
Schüttdichte g/cm ³	0.503
CCl ₄ -Aufnahme %	64.6

Siebanalyse % ASTM:

> 8	(2.36mm)	0.1
8-10	(2.36.85-2.00mm)	0.1
10-14	(2.00-1.40mm)	25.8
14-18	(1.40-1.00mm)	49.5
18-25	(1.00-0.71mm)	18.9
25-30	(0.71-0.60mm)	4.5
<30	(-0.600mm)	1.1

Dipl. Ing. Chem. P. Krell i.A.
Steve Pickford - Analyst